

PATENTNI ZAHTJEVI

5. 1. Uporaba površinski modificiranog kalcijevog karbonata kao punila u ljepilima, brtvilima i/ili sredstvima za zatvaranje pukotina, **naznačene time** da je površinski modificirani kalcijev karbonat mineralni pigmentni proizvod oblikovan na licu mesta pomoću dvostrukе reakcije između kalcijevog karbonata i reakcijskog produkta ili produkata navedenog karbonata sa plinovitim CO₂ koji nastaje na licu mesta i/ili dolazi iz vanjskog izvora, a reakcijski produkt ili produkti navedenog karbonata sa jednim ili više umjerenog jakih do jakih donora H₃O⁺iona, te barem jednim aluminijevim silikatom i/ili barem jednim sintetskim silicijevim dioksidom i/ili barem jednim kalcijevim silikatom i/ili barem jednim silikatom jednovalentne soli i/ili barem jednim aluminijevim hidroksidom i/ili barem jednim natrijevim i/ili kalijevim aluminatom.
10. 2. Uporaba prema zahtjevu 1, **naznačena time** da je silikat jednovalentne soli odabran iz skupine koja sadrži natrijev silikat, kalijev silikat, litijev silikat.
15. 3. Uporaba prema bilo kojem zahtjevu 1 ili 2, **naznačena time** da je kalcijev karbonat odabran iz skupine koja sadrži prirodni usitnjeni kalcijev karbonat, taložni kalcijev karbonat i/ili smjesu prirodnog usitnjenog kalcijevog karbonata sa talkom, kaolinom, titanijevim dioksidom, magnezijevim oksidom ili bilo kojim mineralom koji je inertan prema umjerenog jakim do jakim donorima H₃O⁺ iona.
20. 4. Uporaba prema zahtjevu 3, **naznačena time** da je kalcijev karbonat odabran iz skupine koja sadrži mramor, kalcit, kredu, dolomit ili njihove smjese.
25. 5. Uporaba prema bilo kojem od prethodnih zahtjeva, **naznačena time** da su jaki donori H₃O⁺ iona odabrani iz skupine koja sadrži jake kiseline ili njihove smjese koje stvaraju H₃O⁺ ione, te su poželjno kiseline koje imaju pK_a od manje od ili jednako nula kod 22°C i naročito su sumporna kiselina, klorovodična kiselina ili njihove smjese, a umjerenog jakih donora H₃O⁺ iona su odabrani iz skupine koja sadrži kiseline koje imaju pK_a od 0 do 2.5 kod 22°C i poželjno su odabrani iz skupine koja sadrži H₂SO₃, HSO₄⁻, H₃PO₄, oksalnu kiselinu ili njihove smjese, te čak poželjnije iz skupine koja sadrži kiseline koje tvore soli dvovalentnih kationa, kao što su kalcijeve soli, koje su gotovo netopive u vodi, odnosno koje imaju topivost od manje od 0.01% težinski.
30. 6. Uporaba prema bilo kojem od prethodnih zahtjeva, **naznačena time** da površinski modificirani kalcijev karbonat ima specifičnu površinu prema BET-u od između 25 m²/g i 200 m²/g mjereno u skladu sa ISO 9277, poželjno između 30 m²/g i 80 m²/g i poželjnije između 35 m²/g i 60 m²/g.
7. Uporaba prema bilo kojem od prethodnih zahtjeva, **naznačena time** da površinski modificirani kalcijev karbonat ima volumenski srednji promjer čestica d₅₀ od 0.1 do 50 pm, poželjnije 0.5 do 40 pm, čak još poželjnije od 1 do 10 pm, naročito od 1.5 do 5 pm, a najpoželjnije od 2 do 3 pm, npr. 2.7 pm.
35. 8. Uporaba prema bilo kojem od prethodnih zahtjeva, **naznačena time** da se površinski modificirani kalcijev karbonat koristi u suhom obliku ili u obliku vodene suspenzije, pri čemu poželjno ima pH veći od 7.5 mjereno kod 20°C.
9. Uporaba prema bilo kojem od prethodnih zahtjeva, **naznačena time** da površinski modificirani kalcijev karbonat sadrži kationski, anionski, te slabi anionski elektroliti.
40. 10. Uporaba prema bilo kojem od prethodnih zahtjeva, **naznačena time** da su ljepila, sredstva za brtvljenje i/ili sredstva za zatvaranje pukotina, na bazi akrila, poliuretana, polisulfida, silil-terminiranih polietera ili poliuretana, silikona, ili silikonskih modificiranih smola ili veziva.
11. Uporaba prema bilo kojem od prethodnih zahtjeva, **naznačena time** da su ljepila, sredstva za brtvljenje i/ili sredstva za zatvaranje pukotina na bazi vode, na bazi otapala ili ne sadrže otapala.
12. Uporaba prema bilo kojem od prethodnih zahtjeva, **naznačena time** da ljepila, sredstva za brtvljenje i/ili sredstva za zatvaranje pukotina sadrže aditive kao što su veziva, guma, adhezijski promotori, pigimenti i/ili punila.
45. 13. Uporaba prema bilo kojem od prethodnih zahtjeva, **naznačena time** da se površinski modificirani kalcijev karbonat koristi samo kao punilo ili u kombinaciji sa drugim punilima.
14. Uporaba prema bilo kojem od prethodnih zahtjeva, **naznačena time** da površinski modificirani kalcijev karbonat iznosi 5 do 100 tež.%, poželjno 10 do 40 tež.%, poželjnije 20 do 30 tež.%, npr. 25 tež.% od ukupne količine punila.
15. Postupak za proizvodnju ljepila, sredstava za brtvljenje i/ili sredstava za zatvaranje pukotina korištenjem površinski modificiranog kalcijevog karbonata kako je definirano u bilo kojem zahtjevu od 1 do 14, **naznačen time** da sadrži korake:
 - a) osiguravanja formulacije ljepila, sredstva za brtvljenje i/ili sredstva za zatvaranje pukotina,
 - b) osiguravanja površinski modificiranog kalcijevog karbonata,
 - c) kombiniranja površinski modificiranog kalcijevog karbonata sa formulacijom ljepila, sredstva za brtvljenje i/ili sredstva za zatvaranje pukotina.
50. 16. Ljepilo, sredstvo za brtvljenje i/ili sredstvo za zatvaranje pukotina koje je dobiveno postupkom prema zahtjevu 15, **naznačeno time** da sadrži površinski modificirani kalcijev karbonat kako je definirano u bilo kojem zahtjevu od 1 do 14.